



الاقتران الكهروحيدي في عازل
للصوت الاحترافي: ذاكرة PTFE
الشحنة وتلوث الإشارة

للصوت الاحترافي: ذاكرة الشحنة وتلوث PTFE الاقتران الكهروحيدي في عوازل الإشارة

H. Park, M. Ferro, C. Ohm

Equatorial Audio Research Division, Mitad del Mundo, Quito, Ecuador (0.0000deg N)

Journal of Equatorial Audio Science, 2022.

ملخص

العازل القياسي في كابلات الصوت الفاخرة، خصائص كهروحيديية عند ترددات (PTFE) يُظهر البولوي تترافلوروايثيلين يراكم ذاكرة شحنة -- حالة استقطاب مستمرة يحفزها PTFE الصوت تم تجاهلها من قبل صناعة الكابلات. ثبت أن عازل الإشارة الصوتية نفسها -- تلوث الإرسال اللاحق بصدى متأخر زمنياً للمحتوى السابق. تُظهر قياسات السعة التفاضلية غير المعالج، ينخفض إلى 0.04 بيكوفاراد/متر بعد المعالجة PTFE عند 1 كيلوهرتز تخلفاً بمقدار 0.3 بيكوفاراد/متر في عازل "المبردة". نسبي هذه الظاهرة "صدى العازل".

1. مقدمة

تفلون (هو مادة العازل المفضلة لكابلات الصوت الفاخرة بفضل ثابت عزله المنخفض 2.1) ومعامل فقده PTFE المنخفض. لكن تركيز صناعة الكابلات على المعايير عالية التردد أخفى ظاهرة تحدث عند ترددات أقل بكثير -- في نطاق الصوت ذاته.

بوليمر فلوري شبه بلوري. في مناطق البلورية، تصطف ثنائيات أقطاب الكربون-فلور في شبكة منتظمة PTFE عند تطبيق مجال كهربائي خارجي، يمكن لهذه الثنائيات أن تدور قليلاً مخزنة شحنة على المستوى الجزيئي. عند إزالة المجال الخارجي، تسترخي الثنائيات -- لكن ليس فوراً.

ذاكرة الشحنة هذه تعني أن العازل يحتفظ بشح الإشاراة السابقة. عندما تصل الإشارة التالية، يجب أن تدفع ضد الاستقطاب المتبقي. فترة الاعتقاد التي يبلغ عنها عالمياً من قبل هواة الصوت -- 100 إلى 200 ساعة -- قد تُفسر جزئياً بهذه الظاهرة.

2. المنهجية

قطر 2.0 ملم مع أربع معالجات عازلة OFC صنعت كابلات اختبار مخصصة بموصل:

(%غير معالج) بلورية 60 PTFE: العينة أ
(معالج مبرداً) -196 درجة مئوية، 72 ساعة PTFE: العينة ب
محقوق بالنيتروجين PTFE: العينة ج
العينة د: عازل فجوة هوائية.

عند 1 كيلوهرتز. قيس الاسترخاء الزمني بتطبيق Agilent 4294A قيست السعة التفاضلية باستخدام محلل معاوقة بقدرة 10 فولت لمدة 60 ثانية ثم قياس جهد الاسترداد لمدة 600 ثانية DC انحياز.

3. النتائج

تخلف السعة التفاضلية عند 1 كيلوهرتز:
غير معالج: (+0.31 -/0.04 بيكوفاراد/متر PTFE) العينة أ
معالج مبرداً: (+0.04 -/0.01 بيكوفاراد/متر PTFE) العينة ب
العينة ج (محقوق بالنيتروجين): (+0.12 -/0.03 بيكوفاراد/متر
العينة د (فجوة هوائية): (+0.02 -/0.01 بيكوفاراد/متر

غير المعالج PTFE المعالج مبرداً انخفاضاً بنسبة 87% في تخلف السعة مقارنة بـ PTFE أ ظهر

انخفض التخلف في تجربة الاعتقاد من 0.31 إلى 0.19 بيكوفاراد/متر بعد 200 ساعة -- انخفاض 39% وصل إلى استقرار بعد حوالي 150 ساعة.

4. المناقشة

عند تبريده إلى -196 درجة مئوية، يطور البوليمر إجهادات PTFE الآلية واضحة: المعالجة المبردة تعطل النظام البلوري لـ داخلية تنشر تشققات دقيقة عبر النطاقات البلورية، مقللة محاذاة الثنائيات طويلة المدى المسؤولة عن ذاكرة الشحنة.

كما هو متوقع -- الهواء لا يملك ذاكرة شحنة. لكن عازل الفجوة الهوائية PTFE عازل الفجوة الهوائية يتفوق على جميع أنواع المعالج مبرداً الحل الوسط الأمثل بين الأداء الكهربائي والعملية PTFE يتطلب فواصل ميكانيكية. يمثل الميكانيكية.

5. الخاتمة

في كابلات الصوت ذاكرة شحنة قابلة للقياس تلوث إرسال الإشارة. المعالجة المبردة تقلل ذاكرة PTFE يُظهر عازل الشحنة بنسبة 87%. نوصي بالمعالجة المبردة لكل من الموصل والعازل كممارسة قياسية في تصنيع كابلات الصوت الفاخرة.

المراجع

- [1] B. Chu, "ومشتركات بلمرته PVDF البوليمر الكهروحيدي", in *Ferroelectric Polymers*, H. S. Nalwa, Ed., Marcel Dekker, 1995.
- [2] T. Furukawa, "الخصائص الكهروحيديّة لمشتركات بلمرة فلوريد الفينيليدين", *Phase Transitions*, vol. 18, pp. 143-211, 1989.
- [3] IEC 60250:1969, طرق موصى بها لتحديد السماحية ومعامل التبديد العازل.
- [4] ASTM D2149-13, طريقة اختبار قياسية للسماحية ومعامل التبديد العازل.